

дарт предприятия 0043-2006
 требования к качеству эмалированных ванн

1. Категории качества

В зависимости от показателей внешнего вида, качества эмалевого покрытия ванны подразделяют на три категории качества:

- «Premium»
- «Universal»
- «Bild»

2. Качество эмалированной поверхности ванны

2.1. По показателям внешнего вида эмалевое покрытие должно удовлетворять требованиям, указанным в таблице № 1

Таблица № 1

Наименование дефектов	Нормы на 1 м ² эмалированной поверхности ванны		
	Ч Premium	УА Universal	Б Bild
Тёмные разрозненные точки диаметром до 1мм, шт	не допускаются	не более 2	не более 8
Местное просвечивание грунтовой эмали на бортах, см ²	не допускается	не более 3	не более 20
Булавочные уколы размером до 2 мм, шт	не допускаются	не более 2 (на нерабочей поверхности)	не более 4
Пузыри без обнажения металла размером до 1 мм	не допускаются	не более 1 (на нерабочей поверхности)	не более 6
Обнажение грунтовой эмали размером до 15 мм	не допускается	не допускается	не более 3 см ²
Волосные линии заплавлен.	не допускаются	не допускаются	допускаются малозаметные
Разнотонность	не допускается	не допускается	допускается малозаметная
Прогары	не допускаются		
Наплывы эмали	не допускаются		